

NOVACEM CREATIVE

(πρωην PLANOCOLOR POOL RENDER)

Τσιμεντοειδές συνδετικό για δημιουργία επίστρωσης με όψη ψηφιδωτού ή μωσαϊκού υψηλής αισθητικής

- ▶ Κατάλληλο για πισίνες και τεχνητές λίμνες
- ▶ Κατάλληλο για εξωτερικά δάπεδα και τοίχους
- ▶ Κατάλληλο για υδρομασάζ και ντουζιέρες
- ▶ Εφαρμόζεται σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες
- ▶ Εφαρμόζεται σε πάχος εξαρτώμενο από το μέγεθος αδρανών
- ▶ Τελική διαμόρφωση επιφανείας καθαρίζοντας με οξύ ή νερό υπό πίεση
- ▶ Εφαρμογή μίγματος σαν κοινό τσιμεντοκονίαμα
- ▶ Μπορεί να αναμιχθεί με κρύσταλλα, κοχύλια, βότσαλα, σπασμένα γυαλιά ή χρωστικές NOVACOLOR OXIDE

Περιγραφή

Το NOVACEM CREATIVE είναι μείγμα τσιμεντών υψηλής αντοχής και ειδικών συνθετικών πρόσθετων σε μορφή σκόνης. Όταν το NOVACEM CREATIVE αναμιχθεί με συμβατά με το τσιμέντο αδρανή όπως πχ χαλαζιακά πετρώματα, χρωστικές, κρύσταλλα (βλ. ενδεικτικά μίγματα NOVACEM CREATIVE) και καθαρό νερό, δημιουργείται ένας ευκολοδούλευτος πολτός που εφαρμόζεται εύκολα σε οριζόντιες και κατακόρυφες στεγανοποιημένες επιφάνειες, όπως ένα κοινό τσιμεντοκονίαμα. Μετά την αρχική σκλήρυνση του το σύστημα NOVACEM CREATIVE "ξεπλένεται" χρησιμοποιώντας είτε ισχυρά οξέα είτε νερό υπό υψηλή πίεση. Με αυτό τον τρόπο τα αδρανή που είχαν ενσωματωθεί στη μάζα του κονιάματος 'αναδύονται' δημιουργώντας μια επιφάνεια υψηλής αντοχής και αισθητικής που προσομοιάζει με ψηφιδωτό. Εναλλακτικά αν υπάρχει η απαίτηση για δημιουργία λείου μοντέρνου μωσαϊκού αντί για πλυσίμο με διάλυμα οξέος ή με νερό υπό πίεση, κάνουμε λείανση της επιφάνειας με μηχανικά μέσα. Η ευελιξία του συστήματος NOVACEM CREATIVE το καθιστά ιδανική βάση για δημιουργία 'μοναδικών' επιφανειών με όψη ψηφιδωτού ή μωσαϊκού σε δάπεδα, τοίχους, τεχνητές λίμνες και πισίνες ανάλογα με τις αισθητικές απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής.

Χρήση - Εφαρμογές

Το NOVACEM CREATIVE μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν συνδετικό έτοιμο προς ανάμιξη με κατάλληλα αδρανή για δημιουργία διακοσμητικής επίστρωσης με όψη μωσαϊκού ή ψηφιδωτού, σε εφαρμογές όπως:

- Ψηφιδωτά σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπου υπάρχει απαίτηση για ενσωμάτωση στο υλικό επικάλυψης στοιχείο από την 'ταυτότητα' του χώρου. Τέτοια παραδείγματα είναι πισίνες με όστρακα, bar ή πάγκοι με σπασμένα γυαλιά από μπουκάλια, δάπεδα με βότσαλα δίπλα σε ποτάμια κλπ.
- Κατοικίες όπου στόχος είναι να δημιουργήσουμε ενιαίες επιφάνειες οι οποίες μπορούν να ξεκινούν από εσωτερικούς, να συνεχίζουν σε εξωτερικούς χώρους και να καταλήγουν ακόμη και εντός της πισίνας ή τεχνητής λίμνης, "μεγαλώνοντας" με αυτό τον τρόπο την επιφάνεια στο χώρο.
- Χώροι με υγρασία όπως ντουζιέρες, χαμάμ και πισίνες.
- Κατοικίες ή επαγγελματικοί χώροι όπου υπάρχει απαίτηση ενιαίας επιφάνειας υψηλής αισθητικής με τελική όψη μωσαϊκού ή ψηφιδωτού.
- Τελική διακοσμητική επίστρωση με όψη μωσαϊκού και μοντέρνο design σε χτιστά κρεβάτια, έπιπλα, γλάστρες, τραπέζια, γραφεία, πάγκους.
- Σε μοντέρνα κτίσματα και ξενοδοχεία.
- Σε εφαρμογές με ενδοδαπέδια θέρμανση.

Διαδικασία εφαρμογής

Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα εφαρμογής πρέπει να είναι χωρίς ανιούσα υγρασία, συμπαγές, καθαρό χωρίς λίπη, έλαια, χαλαρά στοιχεία και οτιδήποτε άλλο που πιθανόν να επηρεάσει την πρόσφυση του NOVACEM CREATIVE σ' αυτό. Όταν η εφαρμογή γίνεται σε βαμμένη πισίνα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η υφιστάμενη βαφή έχει απομακρυνθεί εντελώς από το υπόστρωμα το οποίο θα πρέπει να είναι συμπαγές και απορροφητικό. Σε κάθε περίπτωση όπου η εφαρμογή γίνεται σε πισίνα ή εξωτερικό δάπεδο, συνιστάται να γίνεται στεγανοποίηση χρησιμοποιώντας σαν αστάρι της στρώσης του NOVACEM CREATIVE ένα εκ των SC ELASTIC (μη απορροφητικό υπόστρωμα) ή SC 200 PENETRATE (απορροφητικό υπόστρωμα). Η αντοχή σε θλίψη του υποστρώματος τοίχου ή δαπέδου πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι τουλάχιστον 1,5N/mm² και η μέγιστη περιεχόμενη υγρασία δεν πρέπει να ξεπερνά το 3%. Αν η αντοχή και η υγρασία του υποστρώματος δεν ικανοποιούν αυτές τις απαιτήσεις υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να δημιουργηθούν ρωγμές και αποκόλληση από το υπόστρωμα. Υπάρχουσες ρωγμές σε υπόστρωμα τσιμεντοκονίας πρέπει να επισκευάζονται χρησιμοποιώντας εγκάρσια μεταλλικά καρφιά και την ενέσιμη εποξειδική κόλλα δύο συστατικών EPO FLUID. Όσο είναι νωπή η εποξειδική κόλλα EPO FLUID πρέπει να γίνει επίταση της άμμου S 500 ή άλλης αντίστοιχης προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία του υποστρώματος.

Όταν η εφαρμογή γίνεται σε επιφάνειες που 'σκονίζονται' και κρίνεται απαραίτητη η επιφανειακή τους σταθεροποίηση, την εφαρμογή του συστήματος NOVACEM CREATIVE συνιστάται να προηγηθεί επάλειψη του υποστρώματος, ανάλογα με τον βαθμό και βάθος της σταθεροποίησης που θέλουμε να πετύχουμε, με αστάρι συνθετικών ρητινών όπως το NOVAPRIMER ή PLANOPRIMER ως έχει ή διαλυμένο σε αναλογία 1 προς 1 σε νερό ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Σε επιφάνειες με μειωμένη απορροφητικότητα όπως μωσαϊκά, κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρα καλά στερεωμένα συνιστάται να γίνεται προεπάλειψη με SC ELASTIC. Όταν όμως η εφαρμογή γίνεται πάνω σε ελαστικό τσιμεντοειδές υλικό στεγανοποίησης όπως το SC ELASTIC ή το SC 200EL ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι την εφαρμογή του NOVACEM CREATIVE δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 48-72 ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση δημιουργείται ένα μη απορροφητικό υπόστρωμα, ακατάλληλο να δεχτεί τη στρώση του NOVACEM CREATIVE.

Σε απορροφητικά υποστρώματα με ανεπαρκείς αντοχές που απαιτείται σε μεγάλο βαθμό και βάθος σκλήρυνση τους, να γίνεται επεξεργασία του υποστρώματος με το εποξειδικό αστάρι WATER PRIMER EPX.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ταυτότητα Προϊόντος

Μορφή	σκόνη
Χρώμα	λευκό
Ειδικό Βάρος	1,5 gr/cm ³
Τοξικότης	ερεθιστικό όπως όλα τα τσιμεντοειδή

Δεδομένα Εφαρμογής (+23°C & 50% σχετική υγρασία)

Ειδικό βάρος ξηρού μίγματος	1,6 - 2,0 gr/cm ³
Χρόνος ζωής στο δοχείο	1 ώρα
Βατότης δαπέδου	μετά 4 - 5 ώρες
Εφαρμογή προστατευτικής βαφής ή αδιαβροχοποίησης	μετά απο 48 ώρες
Αναλογία ανάμιξης	15Kg σκόνη / 30 - 50Kg αδρανή (σε δάπεδα) 15Kg σκόνη / 45 - 65Kg αδρανή (σε τοίχους)
Θερμοκρασία εφαρμογής	+8°C έως +27°C
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής	3 x μέγιστο κόκκο χρησιμοποιούμενων αδρανών

Τελικές Επιδόσεις

Αντοχή σε γήρανση	άριστη
Αντοχή σε υγρασία	άριστη
Αντοχή σε οξέα	πολύ καλή
Αντοχή σε αλκάλια	πολύ καλή

Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται εφαρμογή του NOVACEM CREATIVE χωρίς κατάλληλο αστάρι. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων).

Προετοιμασία του μίγματος

Αναμειγνύουμε τα 15Kg σκόνης NOVACEM CREATIVE με 30 - 50Kg αδρανή σε δάπεδα ή με 45 - 65Kg αδρανή σε τοίχους (βλ. παραδείγματα μιγμάτων κάτω) και 14 - 18% κ.β. μίγματος καθαρό νερό χρησιμοποιώντας εργοταξιακό αναδευτήρα ανάλογα με την εφαρμογή. Για μικρότερες ποσότητες μπορεί να γίνει και χρήση κουβά και ηλεκτρικού αναδευτήρα όπου όμως η ανάμιξη πρέπει να γίνεται σε αργές στροφές για 3 - 4 λεπτά μέχρι πλήρους ομογενοποίησης του μίγματος. Ο χρόνος ζωής στο δοχείο στους +23°C & 50% υγρασία περιβάλλοντος είναι 1 ώρα ενώ το μίγμα είναι βατό (ελαφρά κυκλοφορία) μετά από 4 - 6 ώρες.

Παρατήρηση: Αν απαιτείται από την εφαρμογή εκτός από χαλαζιακά αδρανή μπορεί να γίνει εν μέρει ανάμιξη και με άλλα υλικά όπως όστρακα, κομμάτια κρυστάλλων, έγχρωμα κομμάτια τζαμιών ή άλλων μη ελαστικών ανακυκλωμένων υλικών. Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να γίνεται έλεγχος συμβατότητας των συγκεκριμένων αδρανών υλικών που προστίθενται στο μίγμα με το NOVACEM CREATIVE καθώς επίσης και έλεγχος καταλληλότητας ανάλογα με το είδος της εφαρμογής, τη συμπεριφορά τους στην έκθεσή τους σε οξέα κλπ.

Εφαρμογή του μίγματος

Αφού τοποθετήσουμε κατάλληλους οδηγούς, εφαρμόζουμε το μίγμα στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας επίπεδη σπάτουλα, μυστρί ή φραγκόφτυαρο ανάλογα με το αν η εφαρμογή γίνεται σε δάπεδο ή σε τοίχο. Το πάχος εφαρμογής εξαρτάται από τη μέγιστη διάσταση κόκκου των χρησιμοποιούμενων αδρανών (ελάχιστο πάχος = 3 x μέγιστη διάσταση κόκκου αδρανών) σε τοίχους ή δάπεδα μέσης κυκλοφορίας. Για εφαρμογή σε δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της εταιρείας. Η εφαρμογή σε τοίχο γίνεται όπως ενός σοβά μιας στρώσης: γίνεται μια πρώτη 'πεταχτή' στρώση από το υλικό όπου καλύπτουμε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής και ακολουθεί χωρίς καθυστέρηση η τελική στρώση του υλικού. Η εφαρμογή γίνεται 'νωπό σε νωπό'. Κατόπιν γίνεται τελική εξομάλυνση της επιφάνειας χρησιμοποιώντας μεταλλική σπάτουλα. Μετά από τουλάχιστον 6 ώρες και όχι περισσότερο από 20 ώρες 'ξεπλένουμε' την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ισχυρό όξινο καθαριστικό (pH 0 - 1) ή νερό υπό υψηλή πίεση. Η εργασία του 'όξινου καθαρισμού' γίνεται χρησιμοποιώντας κατάλληλο σφουγγάρι και ειδικό εξοπλισμό και



Παραδείγματα μιγμάτων NOVACEM CREATIVE με PLANOCOLOR GRANIT/100kg ξηρού μίγματος

NOVACEM CREATIVE
MIX 1

Περιγραφή	Ποσότητα (kg)
NOVACEM CREATIVE	40
NX MR 08 11	37,5
RC GLASS 01	22,5
OXIDE πράσινο	2 X 250gr
Βάρος ξηρού μίγματος	100Kg



NOVACEM CREATIVE
MIX 4

Περιγραφή	Ποσότητα (kg)
NOVACEM CREATIVE	25
NX MR 06 14	75
OXIDE ώχρα	2 X 250gr
Βάρος ξηρού μίγματος	100Kg



NOVACEM CREATIVE
MIX 2

Περιγραφή	Ποσότητα (kg)
NOVACEM CREATIVE	35
S 500	10
S 01	15
NX MR 06 14	40
Βάρος ξηρού μίγματος	100Kg




NOVACEM CREATIVE
MIX 5

Περιγραφή	Ποσότητα (kg)
NOVACEM CREATIVE	35
S 07	15
RC GLASS 01	10
RC GLASS 06	40
OXIDE πράσινο	1 x 250gr
Βάρος ξηρού μίγματος	100Kg



NOVACEM CREATIVE
MIX 3

Περιγραφή	Ποσότητα (kg)
NOVACEM CREATIVE	33
NX MR 06 14	67
OXIDE μαύρο	2 X 250gr
Βάρος ξηρού μίγματος	100Kg



NOVACEM CREATIVE
MIX 6

Περιγραφή	Ποσότητα (kg)
NOVACEM CREATIVE	35
RC GLASS 01	37,5
RC GLASS 06	22,5
OXIDE μπλε	1 X 250gr
Βάρος ξηρού μίγματος	100Kg



μέτρα ασφαλείας χειρισμού όξινων προϊόντων όπως γάντια, προστατευτική μάσκα για τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα. Η συγκεκριμένη εργασία 'καθαρισμού' γίνεται μέχρι να 'αναδυθούν' στην επιφάνεια της επιστρώσεως τα αδρανή (άμμος, κρύσταλλα κλπ) που έχουμε εγκιβωτίσει στο μίγμα του NOVACEM CREATIVE. Ακολουθεί καθαρισμός της επιφάνειας με νερό για απομάκρυνση των υπολειμμάτων της επεξεργασίας. Τα υπολείμματα από τη συγκεκριμένη εφαρμογή καθαρισμού δεν πρέπει να απορρίπτονται ελεύθερα στο περιβάλλον. Η τελική υφή που επιτυγχάνεται με τη συγκεκριμένη επεξεργασία παρέχει ένα ανάγλυφο τελικό αποτέλεσμα.

Σε περίπτωση όπου απαιτείται από την εφαρμογή η τελική επιφάνεια να έχει όψη γυαλισμένου μωσαϊκού, μπορεί να γίνει χρήση κατάλληλης μηχανής λείανσης με διαμαντόδισκο. Η συγκεκριμένη εργασία μπορεί να γίνει 7 - 10 ημέρες μετά την εφαρμογή του NOVACEM CREATIVE.

Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση (είτε 'όξινου καθαρισμού', είτε με νερό υπό υψηλή πίεση, είτε λείανση) πρέπει να προσέχουμε τότε ξεκινάμε τη συγκεκριμένη διαδικασία. Αν ξεκινήσουμε πιο νωρίς υπάρχει ο κίνδυνος το μίγμα να μην προλάβει να αναπτύξει επαρκείς αντοχές και να αποκολληθούν ψιφίδες από την επιφάνεια της επιστρώσεως δημιουργώντας μικρές επιφανειακές κοιλότητες. Αν υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση υπάρχει ο κίνδυνος ο 'καθαρισμός' με οξύ ή νερό υπό πίεση να γίνει προβληματικός. Για το λόγο αυτό συνιστάται να τηρούνται οι χρόνοι που αναφέρονται εδώ και σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή καθαρισμού ή λείανσης να ξεκινάει από το λιγότερο εμφανές σημείο της επιφάνειας.

Όταν η εφαρμογή γίνεται μέσα σε πισίνες ή εν γένει δεξαμενές, το γέμισμα της πισίνας μπορεί να γίνει 7 - 10 ημέρες μετά την εφαρμογή. Συνιστάται να μην γίνεται εφαρμογή ημέρες με ζέστη ή έντονο αέρα για αποφυγή ταχείας εξάτμισης που δημιουργεί ρωγμές στην επιφάνεια του NOVACEM CREATIVE. Αν αυτό δεν είναι δυνατό η επιφάνεια πρέπει να προστατευθεί εξασφαλίζοντας υγρό περιβάλλον ωρίμανσης για τις πρώτες ώρες χρησιμοποιώντας κατάλληλα μέσα όπως κλιματιστικά και υγραντήρες δωματίων. Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής είναι μεταξύ +8°C και +27°C.

Μετά από 72 ώρες (στους +23°C και 50% υγρασία περιβάλλοντος) από την ολοκλήρωση της εφαρμογής, η επιφάνεια μπορεί να αδιαβροχοποιηθεί χρησιμοποιώντας DRY BRIGHT διαλυμένο 1:1 σε νερό και κατόπιν, PLANOFINISH PU MAT (για ματ όψη) ή PLANOFINISH PU (για πιο γυαλιστερή όψη) ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής (βλ. αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων).

Όταν το NOVACEM CREATIVE εφαρμόζεται μέσα σε πισίνα η εφαρμογή βερνικιού δεν κρίνεται απαραίτητη αν και εξαρτάται από την τελική υφή που επιτυγχάνουμε στην επιφάνεια. Σε περίπτωση όπου υπάρχει απαίτηση για εφαρμογή αδιαβροχοποίησης σε πισίνα, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το PLANOFINISH PU.

Αρμοί διαστολής

Σε κάθε περίπτωση συνιστάται να προβλέπουμε την δημιουργία αρμών διαστολής. Συνιστάται περιμετρικός αρμός σε εσωτερικούς χώρους το πολύ κάθε 7 τρέχοντα μέτρα μήκους και κάθε 5 τρέχοντα μέτρα μήκους σε εξωτερικούς χώρους. Σε πισίνες συνιστάται αρμός διαστολής στις ενώσεις τοίχου με δάπεδο και τοίχο με τοίχο καθώς και κάθε 40 - 45m². Οι συγκεκριμένοι αρμοί γεμίζουν με ουδέτερο σιλικονούχο σφραγιστικό NOVACOLOR NR αφού προηγηθεί επάλειψη του αρμού με PRIMER NR 2K. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει διάσταση μεγαλύτερη από 10 τρέχοντα μέτρα χωρίς αρμό διαστολής σε εσωτερικούς χώρους και κάθε 7 τρέχοντα μέτρα μήκους σε εξωτερικούς χώρους. Νοείται ότι η ύπαρξη αρμών διαστολής στο υπόστρωμα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να μην σκεπάζονται προϋπάρχοντες αρμοί διαστολής από την στρώση του NOVACEM CREATIVE.

Κατανάλωση

Η κατανάλωση του NOVACEM CREATIVE εξαρτάται από τη σύνθεση του μίγματος και μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 1,6 - 2,0kg ξηρού μίγματος/m²/mm πάχους. Βλ και ενδεικτικά μίγματα NOVACEM CREATIVE.

Καθαρισμός

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάμιξη και την εφαρμογή κονιαμάτων που περιέχουν το NOVACEM CREATIVE πρέπει να καθαρίζονται με νερό πριν σκληρυνθούν. Μετά την σκλήρυνση μπορούν να καθαριστούν μόνο με μηχανικά μέσα.

Αποθήκευση

Το σύστημα NOVACEM CREATIVE παραμένει σταθερό για 12 μήνες σε

προστατευμένο μέρος στην αρχική συσκευασία σφραγισμένη.

Συστάσεις

- Μην εφαρμόζετε το NOVACEM CREATIVE σε εύκαμπτες επιφάνειες ή επιφάνειες με έντονο κραδασμό καθώς και σε δάπεδα με βαριά κυκλοφορία οχημάτων.
- Μην εφαρμόζετε το NOVACEM CREATIVE σε μη απορροφητικά υποστρώματα όπως μέταλλο, γυαλί, παλαιά κεραμικά. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.
- Μην εφαρμόζετε το σύστημα NOVACEM CREATIVE σε χώρους με μόνιμη παρουσία νερού χωρίς να προηγηθεί στεγανοποίηση. Το προϊόν έχει σχεδόν μηδενικό πορώδες αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί στεγανωτικό.
- Μην εφαρμόζετε το σύστημα NOVACEM CREATIVE σε χώρους με μόνιμη παρουσία ισχυρών χημικών διαβρωτικών πχ σε βιομηχανίες.
- Μην επικαλύπτετε με το σύστημα NOVACEM CREATIVE αρμούς διαστολής σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.
- Το σύστημα NOVACEM CREATIVE όπως και κάθε εφαρμοζόμενο κονίαμα απαιτεί την ύπαρξη αρμών διαστολής. Για αυτό το λόγο φροντίστε να παρεμβάλετε αρμούς διαστολής σε κατάλληλες θέσεις.
- Μην εφαρμόζετε το σύστημα NOVACEM CREATIVE σε υποστρώματα σαθρά (ελάχιστη θλιπτική αντοχή 1,5N/mm²) ή σε υπόστρωμα με υγρασία μεγαλύτερη από 3%.
- Μην εφαρμόζετε το σύστημα NOVACEM CREATIVE σε υποστρώματα που έχουν ή θα εμφανίσουν στο μέλλον υγρασία μεγαλύτερη από 3% ή που υπόκεινται σε ανιούσα υγρασία.
- Πριν την εφαρμογή βερνικιού ή αδιαβροχοποιητικής προστασίας πρέπει να προηγηθεί δοκιμή.
- Μην αναμιγνύετε το σύστημα NOVACEM CREATIVE με γύψο, τσιμέντο, ρητίνες, ελαστικοποιητικά γαλακτώματα ή άλλα συνδετικά. Η ανάμιξη να γίνεται μόνο με κατάλληλα αδρανή υλικά και σε κάθε περίπτωση όχι με δολομιτικά αδρανή ή μη συμβατά με τσιμέντο αδρανή.
- Υποστρώματα απορροφητικά με ανεπαρκείς μηχανικές αντοχές πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη επεξεργασία με WATER PRIMER EPX.
- Μην προσθέτετε νερό ή ενισχυτικά γαλακτώματα στο δοχείο όταν το μίγμα αρχίζει να πήζει. Σε τέτοιες περιπτώσεις το μίγμα πρέπει να απορρίπτεται.
- Η εφαρμογή του συστήματος πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία.
- Το σύστημα NOVACEM CREATIVE περιέχει τσιμέντο. Πρέπει να λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις που αφορούν τσιμεντοειδή προϊόντα, όπως ωρίμανση σε περιβάλλον υγρασίας ή προστασία από έντονα καιρικά φαινόμενα τις πρώτες ώρες μετά την εφαρμογή.

Συσκευασία

Σκόνη NOVACEM CREATIVE σε χαρτόσακους των 15kg και παλέτες 900kg.

Προειδοποίηση

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται σ' αυτό το εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα της γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σαν ενδεικτικές και υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακροχρόνιες πρακτικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που πηγάζει από τη χρήση του προϊόντος. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Δεδομένων ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr ή απευθείας στο QR Code του προϊόντος που ακολουθεί.

ΠΡΟΙΟΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες ασφάλειας

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Έντυπο Δεδομένων Ασφαλείας.