

PLANOCOLOR VENETICO

Σπατουλαριστό τσιμεντοκονίαμα για δημιουργία τεχνοτροπίας σε άπειρους συνδυασμούς χρωμάτων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους και οροφές

- ▷ Ιδιαίτερα λεπτόκοκκο
- ▷ Εξαιρετική εργασιμότητα
- ▷ Εφαρμόζεται σε πάχος έως 5mm
- ▷ Υψηλής αισθητικής τεχνοτροπία
- ▷ Απεριόριστη ελευθερία στη μορφή του τελικού αποτελέσματος
- ▷ Δέχεται λείανση για τη δημιουργία λαμπερής επιφάνειας
- ▷ Αναμιγνύεται με χρωστικές σε υγρή μορφή ή σε μορφή σκόνης
- ▷ Ιδανικό για ανακατασκευές

Περιγραφή

Το PLANOCOLOR VENETICO είναι λευκό κονίαμα, τελευταίας τεχνολογίας που αναμιγνύεται με χρωστικές σε υγρή μορφή ή σε μορφή σκόνης για δημιουργία λείας ή/και αδρής επιφάνειας τοίχου με τεχνοτροπία σε άπειρα χρώματα. Η ανάμιξη του γίνεται μόνο με νερό και εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητας του σε συνθετικές ρητίνες, μπορεί να εφαρμοσθεί σε τοίχους εσωτερικών και εξωτερικών χώρων σε πάχος μέχρι 5mm. Η εφαρμογή του είναι πολύ εύκολη και γίνεται όπως του κοινού στόκου σπατουλαρίσματος ή του stucco veneziano.

Χρήση - Εφαρμογές

Δημιουργία ενιαίας χρωματιστής επιφάνειας σε τοίχους εσωτερικών και εξωτερικών χώρων σε:

- Σπίτια και παραδοσιακούς οικισμούς
- Γκαλερί και εκθέσεις έργων τέχνης
- Γραφεία και επαγγελματικούς χώρους
- Καταστήματα και εμπορικά κέντρα
- Ξενοδοχεία και χώρους μαζικής εστίασης
- Λουτρά και WC
- Σε ανακαινίσεις πάνω από παλιές επικαλύψεις όπως κεραμικά πλακίδια, μάρμαρα (με χρήση primer)

Διαδικασία εφαρμογής

Προετοιμασία υποστρώματος

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να λεία, καθαρή, συμπαγής και απορροφητική, απαλλαγμένη από σκόνες, παλιές βαφές, έλαια και σαθρά στοιχεία. Συνιστάται για απορροφητικά υποστρώματα να προηγηθεί επάλειψη με PLANOPRIMER διαλυμένου σε νερό (1:1-3). Η αναλογία ανάμιξης με νερό εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Η αραιώση του PLANOPRIMER πρέπει να μας εξασφαλίζει απορροφητικό συμπαγές υπόστρωμα χωρίς να δημιουργείται επιφανειακή μεμβράνη. Σε περίπτωση όπου στο υπόστρωμα υπάρχουν σαθρά και χαλαρά στοιχεία, αυτά θα πρέπει να απομακρυνθούν έως ότου βρούμε υγιές υπόστρωμα. Σαθρά υποστρώματα με ανεπαρκείς αντοχές όπου απαιτείται σκλήρυνση σε βάθος, πρέπει να δέχονται επεξεργασία με PLANOPRIMER EPOXY και χαλαζιακή άμμο. Για επισκευές σε σοβάδες συνιστάται η χρήση του ταχύπηκτου επισκευαστικού σοβά μίας στρώσης RS 110 ενώ προκειμένου να επισκευάσουμε σκυρόδεμα συνιστάται η χρήση του RC 340 που είναι ινοοπλισμένο θιξοτροπικό κονίαμα. Για μη απορροφητικά υποστρώματα συνιστάται προεπάλειψη του υποστρώματος με SC ELASTIC. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Προετοιμασία του μίγματος

Σε καθαρό δοχείο που περιέχει 4,5 - 5,25 λίτρα καθαρό νερό προσθέτουμε 15kg PLANOCOLOR VENETICO και ανακατεύουμε με ηλεκτρικό αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές μέχρι να

προκύψει ένας ομοιογενής πολτός χωρίς σβώλους. Αφήνουμε το μίγμα να ηρεμήσει για μερικά λεπτά και στη συνέχεια ανακατεύουμε ξανά για περίπου ένα λεπτό. Το μίγμα είναι έτοιμο για χρήση. Μην προσθέτετε νερό στο μίγμα όταν αυτό έχει αρχίσει να πήζει. Το μίγμα PLANOCOLOR VENETICO αναμιγνύεται με χρωστική σε υγρή μορφή ή σε μορφή σκόνης.

Εφαρμογή του μίγματος

Εφαρμόζουμε το μίγμα χρησιμοποιώντας μία επίπεδη σπάτουλα και εξασφαλίζοντας πλήρη κάλυψη του υποστρώματος με το υλικό, σε πάχος έως 5mm. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν όταν στο νωπό ακόμη μίγμα του PLANOCOLOR VENETICO που έχει εφαρμοσθεί στον τοίχο, κάνουμε επίταση χρωστικής σε μορφή σκόνης όπως το DECO COLOR ή NOVACOLOR POWDER. Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να κυμαίνεται από +8°C έως +30°C. Ημέρες με ζέστη ή και με αέρα συνιστάται να μην κάνουμε εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους για αποφυγή της ταχείας εξάτμισης του νερού που περιέχει το μίγμα. Σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχουν αρμοί διαστολής στο υπόστρωμα (αρμοί διαστολής κτιρίων) αυτοί πρέπει να συνεχιζονται και στην επιφάνεια του PLANOCOLOR VENETICO. Σε διαφορετική περίπτωση θα δημιουργηθεί ρωγμή. Πάντα να έχουμε υπόψη ότι το PLANOCOLOR VENETICO είναι ιδιαίτερα ισχυρό κονίαμα χωρίς όμως ελαστικότητα. Μπορεί να εφαρμοστεί σε γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες αρκεί να είναι πολύ καλά στερωμένες και να έχει προηγηθεί επάλειψη με PLANOPRIMER.

Αδιαβροχοποίηση - Τελείωμα

Όταν η επιφάνεια του PLANOCOLOR VENETICO στεγνώσει επαρκώς (24 - 48 ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία περιβάλλοντος) η διαδικασία εφαρμογής ολοκληρώνεται κάνοντας αδιαβροχοποίηση ή γυάλισμα της επιφάνειας ανάλογα με τις απαιτήσεις τόσο από τεχνικής όσο και από αισθητικής άποψης. Σε εφαρμογές εξωτερικών χώρων γίνεται αδιαβροχοποίηση ενώ σε εσωτερικούς χώρους μπορεί να γίνει αδιαβροχοποίηση, κέρωμα είτε ακόμη και λείανση με μηχανικά μέσα. Δείτε ενδεικτικό διάγραμμα επεξεργασίας του PLANOCOLOR VENETICO.

Καθαρισμός

Ο καθαρισμός από εργαλεία, ρούχα και επιφάνειες γίνεται με νερό όσο το προϊόν είναι νωπό. Όταν στεγνώσει μπορεί να γίνει μόνο με μηχανικά μέσα.

Αποθήκευση

12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία προστατευμένο από την υγρασία.

Κατανάλωση

1,2kg/m²/mm πάχους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ταυτότητα Προϊόντος

Μορφή	Σκόνη
Χρώμα	Λευκό
Ειδικό Βάρος	1,00gr/cm ³
Μέγιστη κοκκομετρία	< 80µm
Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά	100%
Βλαπτικότητα σύμφωνα με EC 99/46	όχι
Προστασία κατά της μούχλας	ναι

Δεδομένα Εφαρμογής (+23°C & 50% σχετική υγρασία)

Αναλογία μίξης	3 - 3,5 λίτρα νερό / 15kg σκόνης
Ειδικό βάρος μίγματος	1,4gr/cm ³
Χρόνος ζωής στο δοχείο	2 ώρες
Πάχος εφαρμογής	0 - 5mm
Εφαρμογή προστατευτικής βαφής ή αδιαβροχοποίησης	μετά από 24 - 48 ώρες
Θερμοκρασία εφαρμογής	από +8°C έως +30°C

Συστάσεις

- Μην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο ή άλλα συνδετικά στο μίγμα.
- Μην προσθέτετε στο PLANOCOLOR VENETICO βελτιωτικά γαλακτώματα. Η ανάμιξη να γίνεται μόνο με νερό και τη χρωστική.
- Μην εφαρμόζετε το PLANOCOLOR VENETICO σε σκονισμένες επιφάνειες αν δεν έχει προηγηθεί επάλειψη με PLANOPRIMER διαλυμένο με νερό στην κατάλληλη αναλογία.
- Μη σκεπάζετε αρμούς διαστολής ή ρωγμές που υπάρχουν στο υπόστρωμα με το PLANOCOLOR VENETICO. Μην προσθέτετε νερό στο μίγμα όταν αυτό έχει αρχίσει να πήζει. Αν το μίγμα δεν επανέρχεται με απλή ανάδευση τότε πρέπει να απορρίπτεται.
- Τα κονιάματα του συστήματος PLANOCOLOR εξαιτίας του μικρού τους πάχους είναι ιδανικά για ανακατασκευές. Δεδομένου όμως ότι υπάρχει πλήθος περιπτώσεων με δύσκολα υποστρώματα όπως ξύλο, μέταλλο, κ.α. συνιστάται να επικοινωνείτε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας πριν την εφαρμογή ή σε περιπτώσεις αμφιβολιών.
- Μην εφαρμόζετε το PLANOCOLOR VENETICO σε οριζόντιες επιφάνειες (χρησιμοποιήστε PLANOCOLOR W + LATEX ή PLANOCOLOR FLOW).
- Μην εφαρμόζετε το PLANOCOLOR VENETICO σε εύκαμπτες ή με έντονο κραδασμό επιφάνειες, (επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας). Υποστρώματα με ανεπαρκείς αντοχές πρέπει να δέχονται επεξεργασία με PLANOPRIMER EPOXY και να προηγείται δοκιμή.

Συσκευασία

Σε πλαστικά δοχεία των 15Kg.

Προειδοποίηση

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται σ' αυτό το εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα της γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σαν ενδεικτικές και υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακροχρόνιες πρακτικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που πηγάζει από τη χρήση του προϊόντος. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες ασφάλειας

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Έντυπο Δεδομένων Ασφαλείας.



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ



ISO 9001:2008
186/Δ/2010